

## BA310

### 专业型砌砖胶砂

#### 产品说明

- 高质量水泥基防水改良干粉砂浆，用作蒸压轻质混凝土砖(ALC) 的安装及填缝。

#### 用途

- 适用于蒸压轻质混凝土砖(ALC) 安装及填缝。
- 2-3 mm 厚度足以安装蒸压轻质混凝土砖(ALC)。

#### 主要优点

- 质量稳定
- 简单易用
- 粘结力强
- 减少收缩开裂
- 良好耐水性能
- 提高施工效率
- 高成本效益
- 减少浪费



## 技术数据

产品特性	奥迪美 BA310
28天抗压强度	≥14 MPa
28天抗折强度	≥3 MPa
拉伸黏结强度	≥0.4 MPa (断裂面 : ALC)
颜色	白/灰
浆料可使用时间	20 分钟
覆盖用量	1.25 kg/mm/m <sup>2</sup>
浆体密度	1600 kg/m <sup>3</sup>
用水量	5.0 -5.5 L
包装规格	25 kg
保质期	12 个月

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

## 表面处理

施工前应先清洁基面, 去除所有灰尘、油渍及其它污垢物

## 搅拌

将每包**奥迪美 BA310**干粉料加入大约5.0-5.5公升清水(20%-22%)。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中, 然后开始搅拌约5分钟, 直至均匀没有块状为止。

## 施工

在可工作时间内, 用刮板或钢灰匙将**奥迪美 BA310**涂抹在墙壁或地面上。应平整地把**奥迪美 BA310**覆盖在轻质混凝土砖(ALC)的表面。必须确保**奥迪美 BA310**成膜前, 把轻质混凝土砖(ALC)安装。多余的**奥迪美 BA310**应在硬化前用湿海绵或湿布清除。**奥迪美 BA310**需要至少24至48小时才可达到初始的拉伸黏结强度。

## 健康与安全

*奥迪美 BA310* 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

## 产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。



**重点注意：**本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版为准。



**OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED**

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388    Order Hotline: (852) 2802 6433    Fax: (852) 2802 6408

[www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)