

奧迪美 >< 邦霸 联乘品牌产品

邦霸 155

地台找平砂浆

产品说明

邦霸 155 地台找平砂浆 是一种高质量的预拌地台砂浆。加水后，本产品即可混合成为一种具有高抗压强度的地台砂浆。本产品具有优异的收缩补偿性能，故能减少因水泥收缩而形成的表面裂纹。本产品需水量低，故能保证砂浆的早期强度及其他作为地台砂浆所需的重要性能。本产品满足《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 干混地面砂浆 (M25 强度等级) 要求。

用途

- 可用于高低不平地面的整平，10 - 50mm 厚的地面找平
- 适用于混凝土地面、停车场、厨房、浴室、天台等
- 完工后可铺设一般地板材料如各类型瓷砖、花岗岩或大理石砖等
- 适用于室内或室外
- 如需非常细致平滑表面，建议于 **邦霸 155** 表面使用 **邦霸自流平系列** 产品

主要优点

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 质量稳定 ● 简单易用 ● 低收缩率 ● 高施工性 | <ul style="list-style-type: none"> ● 易于施工 ● 改善基面 ● 高效施工 ● 保护环境 |
|--|--|

技术数据

产品特性		执行标准： DS M25 GB/T 25181-2019 规范	邦霸 155
28 天抗压强度 (MPa)		≥ 25.0	合格
保水率 (%)		≥ 88.0	合格
凝结时间 (小时)		3 ~ 9	合格
2 小时稠度损失率 (%)		≤ 30.0	合格
抗冻性	强度损失率 (%)	≤ 25	合格
	质量损失率 (%)	≤ 5	合格
外观		粉状应均匀、无结块	符合

注：以上为典型的实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料

挥发性有机化合物	≤ 10 g/L
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量	
浆体密度	~ 2,000 kg/m ³
用水量 (每包)	4.5 – 5.5 L
覆盖用量	~ 1.8 kg/mm/m ²
包装规格 (每包)	40 kg
保质期	12 个月

注：大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

施工前应先清洁基面，建议使用高压水枪去除所有灰尘、油渍、污垢物及松散杂质。

高度建议使用稀释的 **邦霸 86 固霸界面剂** 对基底表面进行表面处理。这将增强粘结性能，更重要的是将减少由多孔、粗糙或渗透度不均匀的基底所引起的针孔和其他表面瑕疵。

使用油扫大量涂抹界面剂，以确保完全渗透到基底。在界面剂仍未干的时候可抹走过多的界面剂。等待基底略干或发粘。较脆弱或多孔的基底建议再涂抹多一层界面剂。

搅拌

将每袋 **邦霸 155** 干粉料加入大约 4.5 – 5.5 公升清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，或直至均匀没有块状为止。待浆料静置 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

施工

砂浆应在可工作时间内铺设到位。这取决于许多因素，包括用水量、水温、搅拌方法、基底状态、环境温度、相对湿度、阳光和气流。建议使用木或钢镘刀施工。

完工表面

完工后地台的平整度主要取决于施工的技巧及工序。施工完成后几天内应浇水或使用养护剂进行养护，以达到最佳的效果。

限制

邦霸 155 地台系统是坚固及高粘结力的地台砂浆。由于地台为单一体系，它将反映出基底中的任何明显变化，因此应延续基底的接缝至表面及使用适当防水方法。任何源自基底的变化或开裂将于地台表面展现。因此，关键位置或需添加额外防水层加强防水。



奧迪美®

邦霸
BOOM PLAST
原廠生產 · 質量保證

健康与安全

邦霸 155 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉并爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。

OPTIMIX®
奧迪美®

奥迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

邦霸
BOOM PLAST