

奧迪美 >< 邦霸 聯乘品牌產品

邦霸 200

內牆環保膩子

產品說明

邦霸 200 內牆環保膩子 是一款經濟型的室內找平膩子，本產品滿足《建築室內用膩子》JG/T 298-2010 的一般型(Y)要求，可用作內牆基層的抹平，施工完成后表面均勻細膩，與基層粘結力強，可用乳膠漆或其他材料作最終飾面。區別於市場常見的一般產品，本產品為水泥基膩子，防潮防霉，耐久性更佳。本產品顏色為白色。

用途

- 適用於內牆及天花工程
- 適用於已作底層抹灰的牆壁、預制混凝土牆體等基面的抹平
- 適合用於住宅、房屋、商場、辦公樓、酒樓、學校或其他室內環境

主要優點

- 簡單易用
- 品質穩定
- 綠色環保
- 高粘結及附着力
- 施工性好
- 防潮防霉
- 表面光滑平整

技术数据

产品特性	执行标准：JG/T 298-2010	邦霸 200
施工性	刮涂无障碍	合格
干燥时间 (小于 2mm)(表干) (小时)	≤ 2	合格
干燥时间 (等于 2mm)(表干) (小时)	≤ 5	合格
3 小时初期抗开裂性	无裂纹	合格
打磨性	手工可打磨	合格
粘结强度 (标准状态) (MPa)	> 0.3	合格
一般施工厚度	1 – 2 mm	

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料	
有害物质限量 GB 18582-2020	合格
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量		
浆体密度 (kg/m ³)		~ 1,680
用水量	25 kg / 包	9.0 – 9.5 L
	20 kg / 包	7.2 – 7.6 L
覆盖用量 (kg/mm/m ²)		~ 1.2
包装规格 (每包)		25 kg / 20 kg
粉料颜色		白色
保质期		12 个月



注: 大约数值不包括任何材料损耗。

表面处理

施工表面应为光滑，无法被一至两层涂层所覆盖的突起物，可使用刮刀边缘刮去或小心地敲平毛刺。

施工前应先清洁基面，建议使用高压水枪去除所有灰尘、油渍、污垢物及松散杂质。用清水充分预湿基面，待表面晾干无明水后始可施工。铝模墙、混凝土天花、水泥砂浆抹灰、硅钙板等需要进行界面加固封闭处理的基面在批刮腻子前可配合 **邦霸 81 多功能界面剂** 进行使用。

搅拌

将每包 **邦霸 200** 干粉料加入大约 9 – 9.5 公升清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，直至均匀没有块状为止。待浆料静置 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

施工

在可工作时间内把浆料直接涂抹在基面上，一般批刮 2-3 次，每遍施工厚度约为 1-2mm，下一次批刮必须在上一次涂抹面完全干燥后进行，一般间隔 24 小时（视现场施工温湿度和通风条件有所变动）。腻子应在基面上均匀铺开，并推刮腻子以确保与基材完全接触并填充所有空隙或不平整表面。若有多余的腻子可以用直尺或镬刀刮走。

如果腻子表面出现气泡，即基面上可能有针孔或其他瑕疵，这种气泡是源自被封在基面针孔内的空气，随空气膨胀并上升到腻子层表面上所导致的。建议等待 1-2 小时（取决于现场条件），让所有气泡排出。

根据施工进度调配合适数量的腻子膏，调配好的腻子必须在 2 小时内用完（视现场施工温湿度和通风条件，可能有所缩短）。否则易影响腻子粘结力，造成空鼓。

完工表面

在腻子表面的气泡或瑕疵可在浆料稍微干固后用刮刀轻压带走，但动作必须轻柔并且小心不要推移正在稳固附着基面的砂浆。此时施工表面切勿再度加水。如有需要，可用湿布湿润刮刀，进行表面压光。如需多层施工，必须等待至前一层硬化完成后最少一天，方可进行第二层施工。最后一次批刮完成后，视天气情况，在 1-2 天内可打磨，打磨时将刀迹轻轻磨平即可，勿过度打磨以免影响强度。



奥迪美®



原廠生產 · 質量保證

健康与安全

邦霸 200 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度叠压。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奥迪美®

奥迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

