

奧迪美 >< 邦霸 联乘品牌产品

邦霸 220

柔性外墙翻新腻子

产品说明

邦霸 220 柔性外墙翻新腻子 是一款优质的耐水聚合物改性水泥基柔滑砂浆。特别为数种常见基材形成良好的附着力，产生光滑耐用的表面而设计，是接续油漆施工或其他传统表面施工的理想之选。适合以 **邦霸 220** 覆面的基材包括现有的瓷砖、石材饰面和灌浆表面，以及混凝土、砂浆、砌砖、砌块等。

本产品备有白色和灰色两种颜色可供选择，适用于机械喷涂，料斗枪或人工批刮。本产品符合国家 JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》的柔性 (R) 等级要求。

用途

- 找平表面及抚平新旧项目的基底瑕疵
- 翻新建筑表面
- 适合各种粗幼质感的施工表面
- 重新铺盖马赛克砖、瓷砖及花岗岩表面
- 适用于室内或室外的墙壁和天花

主要优点

- 简单易用 – 可人手批刮或机械喷涂
- 高成本效益 – 无须打凿清除旧有表面
- 极强覆盖力
- 高粘结及附着力
- 防潮防霉
- 品质稳定
- 特低挥发性有机化合物
- 表面光滑平整

技术数据

产品特性	执行标准：WZN R JG/T 157-2009	邦霸 220
粘结强度 (标准状态) (MPa)	≥ 0.6	合格
粘结强度 (冻融循环) (MPa)	≥ 0.4	
干燥时间 (表干) (小时)	≤ 5	
6 小时初期干燥抗裂性	1 mm, 无裂纹	
打磨性	手工可打磨	
10 分钟吸水量 (g)	≤ 2.0	
48 小时耐碱性	无异常	
96 小时耐水性	无异常	
容器中状态	无结块 · 均匀	
施工性	刮涂无障碍	
腻子膜柔韧性	直径 50 mm, 无裂纹	
动态抗开裂性 (mm)	≥ 0.08, < 0.3	
一般施工厚度 (每层)	1 – 3 mm	
涂层数量及总厚度 (建议)	2 层 / 5 mm	

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据 · 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料	
挥发性有机化合物 (USEPA Method 24)	合格
包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸

包装与产生量		
浆体密度 (kg/m ³)	~ 1,700	
用水量 (每包)	25 kg / 包	8.0 – 9.0 L
	20 kg / 包	6.4 – 7.2 L
理论用量 (kg/mm/m ²)	~ 1.3	
包装规格 (每包)	25 kg / 20 kg	
保质期	12 个月	

注: 大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

细心检查基面，确保基面稳固并有足够强度可承托添加的施工层。

施工前应先清洁基面，建议使用高压水枪或人手擦拭去除所有灰尘、油渍、污垢物及松散杂质。用清水充分预湿基面，待表面晾干无明水后始可施工。正确处理基面对获得最佳粘附效果至为重要。

搅拌

将每袋 **邦霸220** 干粉料按比例加入适量清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，直至均匀没有块状为止。待浆料静置 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

施工

在可工作时间内把浆料直接涂抹在基面上，而实际的可操作时间取决于四周温度和相对湿度。砂浆应在基面上均匀铺开，并推刮砂浆以确保与基材完全接触并填充所有空隙或不平整表面，例如瓷砖之间的填缝。若有多余的砂浆可以用直尺或镬刀刮走。

如果腻子表面出现气泡，即基面上可能有针孔或其他瑕疵，这种气泡是源自被封在基面针孔内的空气，随空气膨胀并上升到腻子层表面上所导致的。

建议等待 1 – 2 小时 (取决于现场条件)，让所有气泡排出。

完工表面

在腻子表面的气泡或瑕疵可在砂浆稍微干固后用刮刀轻压带走，但动作必须轻柔并且小心不要推移正在稳固附着基面的砂浆。此时施工表面切勿再度加水。如有需要，可用湿布湿润刮刀，以助光滑表面的找平。

因基底、施工技巧或外在环境因素的影响，完工后的表面或会出现小量瑕疵，如针孔、细裂纹等，可以在其表面作简单的修补。

如需多层施工，必须等待至前一层硬化完成后最少一天，方可进行第二层施工。

施工后的腻子表面，在一般情况下是非常光滑及平整，但也取决于施工的技巧及基底平整度。

建议先等待 3 – 7 天，在完工表面干固后可用合适的砂纸打磨去除抹纹及作油漆工程，以达到更佳效果。



奧迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

健康与安全

邦霸 220 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度叠压。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奧迪美®

奧迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

