

奧迪美 >< 邦霸 联乘品牌产品

邦霸 260

专业外墙腻子

产品说明

邦霸 260 专业外墙腻子是一种高品质的耐水聚合物改性腻子粉，可用作油漆饰面底层。配方中含有优质填料而不含粗砂。**邦霸 260** 专为制作坚固及光滑的表面而设计，完成后的涂层适用于所有乳胶漆和饰面材料。本产品满足《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 的普通型(P)要求。本产品简单易用，颜色有灰色或白色可供选择。

用途

- 适用于混凝土及已找平的基面
- 适用于轻质砌墙等基面的抹平
- 适用于内、外墙及天花工程

主要优点

- 简单易用
- 高粘结及附着力
- 低吸水率和高疏水性
- 低弹性模量及良好抗裂性
- 绿色环保
- 高成本效益
- 表面光滑平整
- 高覆盖力

技术数据

产品特性	执行标准：JG/T 157-2009 WNZ P	邦霸 260
粘结强度 (标准状态) (MPa)	≥ 0.6	合格
粘结强度 (冻融循环) (MPa)	≥ 0.4	
干燥时间 (表干) (小时)	≤ 5	
6 小时初期干燥抗裂性	1mm, 无裂纹	
打磨性	手工可打磨	
10 分钟吸水量 (g)	≤ 2.0	
48 小时耐碱性	无异常	
96 小时耐水性	无异常	
容器中状态	无结块，均匀	
施工性	刮涂无障碍	
腻子膜柔韧性	直径 100 mm, 无裂纹	
一般施工厚度 (每层)	1 – 2mm	

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

环保资料	
有害物质限量 GB18582-2020	合格
包装成份	纸袋含 40%循环再造纸

包装与产生量		
浆体密度 (kg/m ³)		~ 1,750
用水量 (每包)	25 kg / 包	8.5 – 9.0 L
	20 kg / 包	6.8 – 7.2 L
理论用量 (kg/mm/m ²)		1.2 – 1.4
包装规格 (每包)		25 kg / 20 kg
粉料颜色		灰色 或 白色
保质期		12 个月

注: 大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

施工表面应为光滑，无法被一至两层涂层所覆盖的突起物，可使用刮刀边缘刮去或小心地敲平毛刺。
施工前应先清洁基面，建议使用高压水枪去除所有灰尘、油渍、污垢物及松散杂质。用清水充分预湿基面，待表面晾干无明水后始可施工；铝模墙、水泥砂浆抹灰、硅钙板、瓷砖以及马赛克翻新等需要进行界面加固封闭处理的基面在批刮腻子前可配合 **邦霸81 多功能界面剂** 进行使用。

搅拌

将每袋 **邦霸260** 干粉料按上述用水量加入适量的清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。
将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，直至均匀没有块状为止。待浆料静置 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

施工

在可工作时间内把腻子浆料直接涂抹在基面上，而实际的可操作时间取决于四周温度和相对湿度。砂浆应在基面上均匀铺开，并推刮腻子以确保与基材完全接触并填充所有空隙或不平整表面。若有多余的腻子浆料可以用直尺或镬刀刮走。

如果腻子表面出现气泡，即基面上可能有针孔或其他瑕疵，这种气泡是源自被封在基面针孔内的空气，随空气膨胀并上升到腻子层表面上所导致的。建议等待 1-2 小时 (取决于现场条件)，让所有气泡排出。

完工表面

在腻子表面的气泡或瑕疵可在砂浆稍微干固后用刮刀轻压带走，但动作必须轻柔并且小心不要推移正在稳固附着基面的砂浆。此时施工表面切勿再度加水。如有需要，可用湿布湿润刮刀，以助光滑表面的找平。如需多层施工，必须等待至前一层硬化完成后最少一天，方可进行第二层施工。

在 25°C 和相对湿度 $\leq 75\%$ 条件下，待腻子表面干固后，约 24 小时内打磨较为适宜 (时间太久，将难以打磨)。打磨完后，浇水养护 2-3 天，养护时需用水湿透腻子层，以提高腻子表面强度。建议在腻子干透的 3 天后进行后续涂层施工，避免泛碱现象产生。



奥迪美®



原 廠 生 產 · 質 量 保 證

健康与安全

邦霸 260 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度叠压。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。



奥迪美®

奥迪美集团有限公司

香港北角英皇道75-83号联合出版大厦20楼

总机电话: (852) 2395 5388 柯打热线: (852) 2802 6433 传真: (852) 2802 6408

www.optimix.com.hk

