

奧迪美 >< 邦霸 聯乘品牌產品

邦霸 80

專業加氣磚砂漿

產品說明

邦霸 80 專業加氣磚砂漿 是一種高質量水泥基聚合物改良干粉砂漿，用作蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸壓輕質混凝土板材（ALC）的安裝及填縫。

用途

- 適用於蒸壓加氣混凝土砌塊和蒸壓輕質混凝土板材（ALC）的安裝及填縫。
- 3-5 mm 厚度足以安裝蒸壓輕質混凝土磚 (ALC)。

主要優點

- | | |
|----------|----------|
| ● 品質穩定 | ● 良好耐水性能 |
| ● 簡單易用 | ● 高成本效益 |
| ● 粘結力強 | ● 提高施工效率 |
| ● 減少收縮開裂 | ● 減少浪費 |

技术数据

搅拌¹⁾

搅拌方法	附有合适搅拌叶的电钻或立轴式搅拌机 (搅拌速度约500 rpm)
搅拌时间	搅拌约5分钟直至均匀没有块状 · 静置 3 - 5 分钟 · 使用前搅拌 1 - 2 分钟。
可操作时间	45 - 60分钟

测试数据¹⁾

GB/T 25181-2019 预拌砂浆 DM-T M10 性能指标		
产品特性	薄层 (T) 型 M10 强度等级规范	邦霸 80
保水率 (%)	≥ 99	合格
28天抗压强度 (MPa)	≥ 10	合格

环保资料

包装成份	纸袋含 40% 循环再造纸
------	---------------

环保资料包装及产生量²⁾

浆体密度 (kg/m ³)	~ 1600
用水量 (每包)	7.5 – 8.5 L
理论用量 (kg/mm/m ²)	~ 1.25
包装规格 (每包)	40 kg
保质期	12 个月



注:

- 1) 以上为典型的实验室条件下测试资料 · 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。
- 2) 大约数值不包括任何材料损耗。

表面处理

施工前应先清洁基面，去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。当基面有孔洞、疏松和强度缺失而影响砂浆施工情况时，需要采取相应的结构和强度加固措施。

搅拌

先把大约 7.5 – 8.5 L 的清水倒进干净的容器中。再把 **邦霸 80 专业加气砖砂浆** 干粉料慢慢地加入同一容器内，及同时用附有合适搅拌叶的电钻进行机械搅拌。把所用粉料加完后，继续搅拌约5分钟直至均匀没有块状，再静置 3-5 分钟后略微再搅拌 1-2 分钟即可使用。

施工

在可操作时间内，用刮板或钢灰匙将 **邦霸 80** 涂抹在墙壁或地面上。应平整地把 **邦霸 80** 覆盖在轻质混凝土砖 (ALC) 的表面。必须确保 **邦霸 80** 成膜前，把轻质混凝土砖 (ALC) 安装。多余的 **邦霸 80** 应在硬化前用湿海绵或湿布清除。**邦霸 80** 需要至少 24 至 48 小时才可达至初始的拉伸黏结强度。

健康与安全

邦霸 80 专业加气砖砂浆 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品品质，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑胶围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。