

奥迪美 >< 邦霸 联乘品牌产品

邦霸 81

多功能界面剂

产品说明

邦霸 81 多功能界面剂采用基于最新技术的聚合物乳液，搭配环保助剂精制而成的新一代产品，具有优异的渗透性，能充分浸润墙体基层材料表面，与基材粘结牢固，能巩固和加强基层强度，显著提高界面附着力，是取代 108 胶、普通界面剂的环保新材料。

用途

- 适用于室内混凝土、加气混凝土、灰砂砖、粉煤灰砖等墙面水泥砂浆抹灰前基层的封闭密实处理。
- 适用于铝模墙、混凝土天花、装饰板材、硅钙板等表面，解决由于这些表面吸水性强或光滑引起界面不易粘接，致使腻子层空鼓、开裂、剥落的问题。
- 适用于所有新旧水泥砂浆基面的处理。

主要优点

- 耐水耐碱性突出，具有优异的封闭效果
- 显著提高基面强度及界面附着力
- 渗透力强，粘结性能优异
- 绿色环保，不含 APEO

技术数据

产品特性	执行标准：JG/T 468-2015	邦霸 81
不挥发物含量 (%)	≥ 8.0	合格
PH 值	≥ 7.0	合格
表干时间 (小时)	≤ 2	合格
最低成膜温度	≤ 10	合格
拉伸粘结强度比 (%)	≥ 150	合格
浸水后拉伸粘结强度保持率 (%)	≥ 80	合格
24h 表面吸水量 (mL)	≤ 0.5	合格
涂布率 (m ² /L)	5-8	
包装规格 (每桶)	20 kg	
保质期	12 个月	

注:

- 1) 以上为典型的实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。
- 2) 大约数值不包括任何材料损耗。



表面处理

预涂装基面要求：干燥，含水率应 $\leq 10\%$ 。新批荡的水泥建筑墙面不可立即涂装，应养护 4 周的时间，使水泥完全硬化后方可施工。旧建筑墙面要检查开裂或金属锈蚀的地方，如有开裂，则需要切割松动和错位较大的部分，清除灰尘后，如有较大孔洞应使用找平砂浆抹平；锈蚀的地方，要铲除并用腻子或用水泥混合砂浆填平。可施工墙面最终要求平整、干燥、无尘、无明水、无油污、无疏松起砂和浮灰现象。

施工

本产品用作界面处理时开桶后略为搅拌即可使用；使用辊筒或毛刷从上到下均匀涂装，防止漏涂现象。涂刷 1~2 遍，每遍间隔 2~3 小时（25°C），如在低温条件下施工，需要适当延长第二次涂刷的时间。涂刷完成 24h 后（标准环境条件下）方可进行下道工序施工。本产品用作基面封闭处理时可根据使用需求以乳液：水=1：0.5 - 1：1 的比例加水稀释后使用。

健康与安全

邦霸81 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

产品贮存

为确保产品品质，应存放于原装密封桶内，保持密封，并避免阳光直接照射。贮存的温度不可低于 5°C。如不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效。

重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。