

CURING COMPOUND

砂漿養護劑

通用砂漿養護劑

產品說明

奧迪美 砂漿養護劑 是一種即用型高品質預拌的聚合物分散體乳液，旨於增強對水泥基物料的養護。塗抹一層即可增強養護效果，並且與一般後續工序相容。添加額外塗層則可達致更高養護效果。

本產品性質安全溫和，使用簡單，與大部份奧迪美產品和常見塗料相容。

一般用途

- 適用於室內和室外
- 適用於剛完成施工的材料
- 開封即用
- 可塗刷、滾筒或噴塗施工

主要優點

- 品質穩定
- 保濕力強
- 多層施工可提升養護效果
- 簡單易用
- 施工後表面不會變黃
- 改善水泥表面的硬化過程
- 減低收縮及表面開裂風險
- 水性材質
- 低黏度
- 低揮發性有機物





技術資料

產品特性 ¹⁾	奧迪美 砂漿養護劑		
	塗一層	塗兩層	塗三層
24 小時表面吸水率@60 分鐘 (ISAT)	~ 0.03 ml/m ² /s	~ 0.02 ml/m ² /s	~ 0.01 ml/m ² /s
養護效率 BS 7542:1992 (經調整 ²⁾)	~ 50 %	~ 65 %	~ 75 %
後期拉伸黏結力 <ul style="list-style-type: none"> ● 28 天日照和風化 ● 塗抹 奧迪美 聚合物界面乳液 ● 七天後進行隔離拉伸黏結力測試 	~ 2.5 MPa	~ 2.0 MPa	~ 2.0 MPa

包裝與產生量³⁾

覆蓋密度 ⁴⁾	0.1 – 0.2 L/m ²
包裝規格	20 kg 桶裝
保質期	12 個月



配方

成份顏色	乳白色
成份	特製聚合物乳液

環保資料

綠建環評	產品在香港項目方圓800公里內生產
------	-------------------

註

- 1) 以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。
- 2) 經實驗室以奧迪美 F12 砌築砂漿標準修改。
- 3) 該數據為大約數值及並不包括任何材料損耗。
- 4) 覆蓋密度以使用鋼灰匙於正常新混凝土上施工所計算。



使用說明

(詳情請參閱施工方案)

表面處理

施工表面需先把明水除去並待充分硬化，以避免施工過程中破壞其表面。完成後便可使用 **奧迪美 砂漿養護劑**。

攪拌

奧迪美 砂漿養護劑 開封即用，無需稀釋或攪拌。注意：在開封之前，請先搖晃包裝桶，以確保所有成份都能搖勻混和。

施工

奧迪美 砂漿養護劑 可使用刷子、滾筒或機械噴塗施工，但要小心避免破壞新造表面。

如有需要，先待塗層完全乾透，然後再施加後續塗層。

完工表面及養護

根據基底的類型和狀態，第一層 **奧迪美 砂漿養護劑** 通常會被部份吸收，一旦乾固，其表面會出現輕微的光滑外觀。

後續層將增加聚合物層的厚度，從而提高養護膜的性能。附加塗層可能會逐漸提升表面光澤，或表面有反光效果。

限制

奧迪美 砂漿養護劑 是一種表面處理劑，可能會導致裝飾或彩色飾面的外觀產生變化。在進行大面積施工之前，必須事先進行測試以確保滿意使用效果。

奧迪美 砂漿養護劑 與大部份常見水泥基的塗層和完工表面相容，但必須提前進行試驗以確保 **奧迪美 砂漿養護劑** 不影響其他材質以及滿意使用效果。

如有需要，可使用鋼絲刷、打砂機、鑿毛機或其他機械表面處理方式來清除 **奧迪美 砂漿養護劑**，以備後續施工程序。

健康與安全

奧迪美 砂漿養護劑 不含毒性，但會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品並不易燃。

產品貯存

為確保產品品質，應存放於原裝密封桶內，並避免陽光直接照射。貯存的溫度不可低於 5°C。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。



重點注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。



OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

☎ (852)2395 5388

🛒 (852)2802 6433

☎ (852)2802 6408

🌐 www.optimix.com.hk

