



奧迪美®

PROCRETE

聚合物界面乳液

通用聚合物乳液

产品说明

奧迪美 聚合物界面乳液是一种高品质苯乙烯、丁二烯的乳白色共聚合物乳液。它旨在增强普通水泥基混合物和产品的黏结性，耐水性，耐久性和柔韧性。其先进的配方提供了卓越的强度和防水性，是要求严苛防护工程应用的理想选择。

奧迪美 聚合物界面乳液是一种多功能的添加剂，用于改善水泥及砂浆混合物的物理性能，包括界面剂、黏结层、砂浆、地台砂浆、批荡和混凝土，确保其在潮湿、干燥或多变环境下均能保持持久稳定的性能表现。



一般用途

- 加强撒沙仔层仅需数天即可显著提升硬度。
- 界面剂提供高强度、优良的防水性能，并且能有效保护钢筋免受腐蚀。
- 用于水泥砂浆的添加剂，确保耐久性和防潮保护。
- 配合 **奧迪美 F12 砌筑砂浆**，作撒沙仔、批荡和地台砂浆使用，提供卓越的强度与防水性能。

主要优点

- | | |
|----------|-------------|
| ● 高粘结性能 | ● 减少收缩及开裂 |
| ● 改善抗压强度 | ● 增强抗渗性 |
| ● 改善抗折强度 | ● 良好施工性 |
| ● 改善拉伸强度 | ● 可与水混合一起使用 |



技术数据

产品特性	奥迪美 聚合物界面乳液
聚合物体系	苯乙烯 / 丁二烯 共聚物
形态	水剂
颜色	乳白色
比重 (20°C)	1.02
固含量	~ 40%
毒性	无毒性
包装规格 (每桶)	20 或 200 kg
保质期 (5 - 40°C)	未开封桶内12个月



建议配比						
	界面浆 ¹	墙面找平/ 地台砂浆	维修砂浆	拉毛处理 ¹	粘结砂浆	高强地台砂浆
水泥	1.5 L	50 kg	50 kg	40 L	50 kg	50 kg
沙	--	125 kg	125 kg	80 L	125 kg	125 kg
10mm 石	--	--	--	--	--	100 kg
聚合物界面乳液	1 L	9 L	9 L	10 L	9 L	9 L
水	--	9 L	9 L	15 L	9.0 - 9.5 L	7 L
混合物重量	~ 3.2 kg	193 kg	193 kg	~ 205 kg	193 - 193.5 kg	291 kg

环保资料	
挥发性有机物	≤ 10 g/L
绿建环评	产品在大湾区主要城市方圆800公里内生产

产生量和覆盖用量						
	界面浆*	墙面找平/ 地台砂浆	维修砂浆	拉毛处理*	粘结剂	高强度地台砂浆
混合物密度 (kg/m ³)	~ 1,850	~ 2,000	~ 2,000	~ 1,800	~ 2,000	~ 2,250
建议配比 混合物产生量	~ 7m ² @0.25mm 厚	~ 9.5m ² @10mm 厚	~ 9.5m ² @10mm 厚	~ 2.0 - 3.5kg/m ²	~ 9.5m ² @10mm 厚	~ 13m ² @10mm 厚
每公升 聚合物界面乳液 覆盖用量	~ 7m ² @0.25mm 厚	~ 1.0m ² @10mm 厚	~ 1.0m ² @ 10mm 厚	~ 6m ² - 10m ²	~ 1.0m ² @10mm 厚	~ 0.7m ² @10mm 厚

注: 以上为建议配比及其典型实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。建议配比及性能会受当地环境、水泥性质、沙粒径大小及水份、相对湿度等因素影响。

¹比例按体积测量, 重量仅为估算值。



性能数据						
	界面浆	墙面找平/ 地台砂浆	维修砂浆	拉毛处理	粘结剂	高强度地台砂浆
抗压强度(MPa)	--	≥ 40	≥ 40	--	≥ 40	≥ 45
拉伸强度(MPa)	--	≥ 4	≥ 4	--	≥ 4	≥ 4.5
抗折强度(MPa)	--	≥ 8	≥ 8	--	≥ 8	≥ 9
粘结强度(MPa)	≥ 2	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
120 分钟吸水率 (ml/m ² ·s)	--	< 0.01	< 0.01	--	< 0.01	--
DIN1048 (0.5 MPa @3d)	0mm	0mm	0mm		0mm	
氯离子渗透	nil	nil	nil		nil	

注： 以上为建议配比及其典型实验室条件下测试数据，实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。建议配比及性能会受当地环境、水泥性质、沙粒径大小及水份、相对湿度等因素影响。

使用说明

(详情请参阅施工方案)

表面处理

施工前应先清洁基面，去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。施工表面应先用清水充分预湿，待表面晾干无明水后才可施工。

搅拌

根据建议配比，把适当份量的**奥迪美 聚合物界面乳液**及清水按比例预先混合。再把分别量好份量的水泥及沙等的材料，一同加入乳液中搅拌，用附有合适搅拌叶的低速电钻或立轴式搅拌机进行机械搅拌约 3 – 5 分钟或直至均匀没有块状后即可使用。

施工

界面浆

用油漆扫或滚筒把界面浆涂于基面上，待界面浆表面略干带粘时，可进行下一步工序。如界面浆完全干固，则要涂上新的界面浆。

墙面找平/地台砂浆

经 **奥迪美 聚合物界面乳液** 混和后的抹灰砂浆应展现更好的粘结力而不需用到界面浆, 但我们建议使用干粉砂浆时配合 **奥迪美 聚合物界面乳液** 作界面浆以取得最佳效果。待界面浆表面略干带粘时，即可进行抹灰或铺地台。

维修砂浆

用切割机把维修范围切入 10 mm 深。先把外露的钢铁涂上界面浆，干透后再于维修部位涂上界面剂，其后施工与防水抹灰相同。

拉毛处理

用合适的工具把沙子平均地撒向施工的范围，达到超过 80%的覆盖率，待 2 – 7 天后可于其表面涂上抹灰层。



粘结砂浆

用锯齿灰匙把在基底上的浆料梳理成条状，铺上瓷砖。如有需要，可在瓷砖背部抹上浆料。在粘结剂干固前放置好瓷砖并压实，如果浆料干固需刮走重做。如有其他的施工，可以与我们的销售代表联系。

养护

在一般情况下无需浇水养护。施工完毕靠自然养护即可。在特别炎热或出现快速干燥的情况下才需浇水养护。

清洁

混合 **奥迪美 聚合物界面乳液** 的砂浆粘结力强，多余的浆料应用湿布尽快清除。

限制

奥迪美 聚合物界面乳液 拥有高效能及用途非常广泛，但其混合物性能亦取决于物料，施工范围及现场搅拌的变异。请联络奥迪美选择合适的预拌砂浆、抹灰、地台或粘结剂以达致最佳效果。

健康与安全

奥迪美 聚合物界面乳液 不含毒性，但会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品并不易燃。

产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干燥室内位置，避免阳光直接照射。贮存的温度不可低于 5°C。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

相关产品

其他相关的奥迪美产品包括：

- **EVA 乳液**
- **SF80 界面剂**
- **PE 维修砂浆界面剂**
- **Bondpro Power**



重点注意：本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版为准。



OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

☎ (852)2395 5388

☎ (852)2802 6408

🛒 (852)2802 6433

🌐 www.optimix.com.hk

