



奧迪美®

## RM781

### 防水堵漏劑

#### 產品說明

**奧迪美 RM781 防水堵漏劑** 加水後可迅速凝固並作為防水堵漏之用。於3至5分鐘內凝固達到即時防漏水性能。

#### 用途

- 適用於即時阻止磚牆或混凝土牆體的漏水。

#### 主要優點

- 簡單易用
- 高早期強度
- 迅速凝固
- 品質穩定



## 技術資料

產品特性	奧迪美 RM781
1小時抗壓強度	> 15 MPa
1天抗壓強度	> 40 MPa
7天抗壓強度	> 55 MPa
28天抗壓強度	> 65 MPa
凝固時間 (30°C)	< 5 分鐘
用水量	20-22%
包裝規格 (每桶)	5kg or 25kg
保質期 (存放於原裝桶內)	6 個月

注: 以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

## 表面處理

施工前應先清潔基面，去除所有灰塵、油漬及其它污垢物。底層表面應妥善清理，並儘量將明水清去。

## 攪拌及施工

由於本產品迅速凝固，建議每次只攪拌少量的漿料。將約 150-200g 的 **奧迪美RM781** 乾粉加入約30-40ml 之清水。帶手套，用手把漿料快速地搓成球狀。當漿球開始發熱時，直接把漿球按壓於漏水位置。按壓數分鐘，直至漿體凝固。

## 養護

施工完成後15分鐘，建議在外露的表面灑水養護。

## 健康與安全

**奧迪美RM781** 呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

## 產品貯存

為確保產品品質，未使用前應貯存及放置在陰涼乾爽室內位置，原卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

**重點注意：**本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。



**奧迪美®**

**OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED**

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388    Order Hotline: (852) 2802 6433    Fax: (852) 2802 6408

[www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)