



奥迪美®



## TA314

### 二合一水泥基粘结及填缝剂

#### 产品说明

*奥迪美 TA314 二合一水泥基粘结及填缝剂* 是一种高质量聚合物改良干浆，用作铺贴各类形马赛克瓷砖并作填缝之用。符合EN12004 - C1级的标准性能指针。本产品有多种颜色可供选择。

#### 用途

- 可用于室内、室外铺贴及马赛克瓷砖及纸皮石填缝。
- 可用于混凝土、砌块墙壁、已批荡墙壁或瓷砖面。
- 适用于6毫米缝宽或以下。

#### 主要优点

- 质量稳定
- 良好弹性
- 黏结力强
- 良好抗滑落性能
- 良好耐水性能
- 施工简便
- 提高施工效率
- 保护环境



## 技术数据

产品特性	奥迪美 TA314
拉伸黏结原强度	1.5 MPa
浸水后的拉伸黏结强度	1.0 MPa
热老化后的拉伸黏结强度	1.0 MPa
冻融循环后的拉伸黏结强度	0.5 MPa
晾置 20 分钟后的拉伸黏结强度	0.5 MPa
30 分钟吸水量	0.69 g
240 分钟吸水量	1.53 g
用水量	5.75 – 6.25 L
浆体密度	1600 kg/m <sup>3</sup>
覆盖用量	1.3 kg/mm/m <sup>2</sup>
包装规格	25 kg
保质期	12 个月

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

## 测试方法

晾置时间	EN 1346
黏结强度	EN 1348
吸水量	BS EN 12808 - 5

注: 以上是跟据国际标准或实验室经修改后相应的方法去进行测试。

## 表面处理

施工前应先清洁基面，去除所有灰尘、油渍及其它污垢物。铺贴瓷砖前，新混凝土应至少养护 4 周；新砌块墙壁、水泥批荡、地面批荡应至少养护 7 天，或待收缩完成为止。旧混凝土在铺贴瓷砖前应将松动的批荡或涂料彻底清除。**奥迪美 TA314** 不能直接应用在含有石膏质的表面上，必需在其表面作适当接口处理后可以施工。

## 搅拌

将每包**奥迪美 TA314** 干粉料加入大约 5.75-6.25 公升清水 ( 23%-25% )。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中，然后开始搅拌约 5 分钟，直至均匀没有块状为止。待浆料静置 3 - 5 分钟后，再略搅拌后即可使用。

## 施工

瓷砖在铺贴前应保持干燥，无需浸泡。用刮板或钢灰匙把**奥迪美 TA314** 涂抹在墙壁或地面上。于马赛克片的背面涂满一层黏结剂，确保接缝处和沟槽完全被填满。然后立即将马赛克片牢固地压到在墙面的黏结剂层上，用木刮板揉压以确保良好黏结。用有锯齿的钢灰匙水平地刮黏结剂，铺上瓷砖，用力揉压以确保良好黏结。**奥迪美 TA314** 一般施工厚度为 3mm，最厚为 10mm。待黏结剂凝固后将面纸完全泡湿，然后小心撕下，即可完工。

## 健康与安全

**奥迪美 TA314** 呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

## 产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

**重点注意：**本单张内的所有资料均为我司目前所掌握的最佳知识，是真实和可信赖的。由于施工环境和有关施工人员不在我司可控制范围内，因此就以上原因我司不能保证任何由我司或其代表所提出的议案。本中文单张只供顾客参考之用，若与英文版本有抵触，将以我司网站英文电子版为准。



### OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388    Order Hotline: (852) 2802 6433    Fax: (852) 2802 6408

[www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)