



## F50

# 人造石铺面砂浆

### 产品说明

**奥迪美 F50 人造石铺面砂浆**是一种特别为人造石地面及地台表面烫平而设计的预拌水泥砂浆。加水后,本产品即可成为流态地台砂浆,并提供一耐磨持久之地台。本产品收缩率低,从而减低因收缩而形成的裂纹现象。能改善现有预拌或现场拌混凝土的问题,如表面裂纹、脱落等。

### 用途

- 适用于粗糙及高低不平的混凝土表面。
- 高强度混凝土。
- 适用于室内及室外之地台工程。

### 主要优点

- 质量稳定
- 简单易用
- 改善基面时间
- 高效施工
- 高抗压强度
- 施工简单
- 保护环境



## 技术数据

产品特性	奥迪美 F50
抗压强度@3 天	> 65 MPa
抗压强度@28 天	> 75 MPa
环形抗裂测试	不开裂
浆体密度	2300 kg/m <sup>3</sup>
用水量	2.75-3.25 L
覆盖用量	1.9 kg/mm/m <sup>2</sup>
包装规格	25 kg
保质期	6 个月

注: 以上为典型的实验室条件下测试数据, 实际性能可能会因应现场施工环境和基底情况不同而略有差异。

## 表面处理

基层表面必须在施工前清洁, 包括所有灰尘、油渍及其它污垢物及应用清水将所有松散的材料清除。施工前, 底层表面应妥善清理及湿润, 所有明水必须除去。为加强基层之黏结强度, 建议用**奥迪美 SF80 界面剂**作界面处理。

## 搅拌及施工

将每包**奥迪美 F50** 干粉料加入大约 2.75-3.25 公升清水。用附有合适搅拌叶的低速电钻进行机械搅拌。将粉料加入水中, 然后开始搅拌约 5 分钟, 直至均匀没有块状为止。将搅拌好的砂浆均匀地堆在基面上, 并用刮刀刮平。本产品一般不会开裂, 但或会因施工环境、温度、湿度、基底等原因而出现少量瑕疵。

## 养护

在一般情况下，浇水养护可达较佳效果。

## 健康与安全

*奥迪美F50*呈碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应戴上合适的防护手套及护眼罩，避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛。一旦接触皮肤，应用清水冲洗。若接触到眼睛，应立即用大量清水冲洗，并尽快就医诊治。本产品无毒并不易燃。

## 产品贮存

为确保产品质量，未使用前应贮存及放置在阴凉干爽室内位置，原卡板及塑料围膜保持原封防止破损。应避免阳光直接照射。应放在托板离地贮存，以防止雨水浸湿，避免过度迭压。若不按照上述贮存方法，可能导致产品过早失效或结块。

**重點注意：**本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。



**OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED**

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388 Order Hotline: (852) 2802 6433 Fax: (852) 2802 6408

[www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)